

## MAXILAN BITUFLEX SPM

Bezrozpuszczalnikowa, stabilna masa szpachlowa na bazie emulsji bitumicznej do prac naprawczych na dachach.

Zastosowanie przy tymczasowym uszczelnianiu połączeń i pęknięć, szpachlowaniach powierzchni, przy montażu okien dachowych. Można stosować na podłożach mineralnych, bitumicznych, elementach z tworzyw sztucznych i metalu.



### CHARAKTERYSTYKA

- nie zawiera rozpuszczalników, przyjazna do środowiska
- gotowa do użycia
- szybkość i prostota użycia
- nakładanie za pomocą pacy
- odporna na promienie UV, mróz i sole odładzające
- magazynowanie do 12 miesięcy w dodatnich temperaturach\*

### DANE TECHNICZNE

Zużycie na 1 mm grubości warstwy	1 kg/m <sup>2</sup> ***
Gęstość	ok. 1 kg/L
Wiązanie	ok. 24 godz. **
Temperatura aplikacji	od +5 do +30 stopni
Wielkość opakowań	10 kg, 5 kg, 1 kg

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być suche, nośne, oczyszczone i odtłuszczone. Wylewki, zaprawy, płyty, konstrukcje betonowe itp. przed nałożeniem MAXILAN BITUFLEX SPM muszą być całkowicie związane bez resztek wody technicznej (zarobowej). Na nieznanach podłożach zaleca przeprowadzenie testów przyczepności.

### APLIKACJA

MAXILAN BITUFLEX SPM jest gotowy do użycia po otwarciu opakowania. Masę наносimy za pomocą pacy.

## DODATKOWE INFORMACJE

Nie nanosić na bardzo nagrzane słońcem podłoża, w przypadku upalnych dni ograniczyć aplikację do godzin porannych i popołudniowych. Świeżo nałożoną powłokę należy chronić przed deszczem, szronem i silnym działaniem promieni słonecznych aż do całkowitego wyschnięcia.

---

\* Przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu w szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od źródeł ciepła. Chronić przed wilgocią i nadmiernym nasłonecznieniem. Najlepsza temperatura do przechowywania to od +5°C do +30°C.

\*\* Czas wiązania może się różnić w zależności od warunków atmosferycznych.

\*\*\* Zużycie materiału może się zwiększyć w zależności od stopnia chłonności i chropowatości podłoża.

---

## PRODUCENT

MAXFLOOR Sp. z o.o.  
ul. Szlachecka 191  
32-080 Brzezie



tel. 12 378 40 00  
biuro@maxfloor.pl  
www.maxfloor.pl

