

MAXILAN DRYLINE ACRYL

Jednokomponentowa, szybkoschnąca, elastyczna żywica na bazie wody.

MAXILAN DRYLINE ACRYL można stosować jako zabezpieczenie przeciwwodne różnych podłoży, jako renowację tarasów, balkonów, powierzchni mineralnych pionowych i poziomych.



CHARAKTERYSTYKA

- gotowa do użycia
- łatwa w aplikacji za pomocą wałka, pędzla lub natrysku bezpowietrznego
- dostępna w różnych kolorach
- magazynowanie do 12 miesięcy w dodatnich temperaturach *

DANE TECHNICZNE

Zużycie	min. 2 kg/m ² ***
Gęstość	ok. 1,4 kg/L
Ilość części stałych	ok. 64 %
Czas wiązania	ok. 5 godzin **
Wydłużenie przy zerwaniu	ok. 200 %
Temperatura aplikacji	od +5 do +35 stopni
Dostępne kolory	czerwony, szary, biały, zielony, czarny
Wielkość opakowań	20 kg, 10 kg, 5 kg, 1.5 kg

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być suche, nośne, oczyszczone i odtłuszczone.

Na odpowiednio przygotowane podłoże наносimy podkład. W tym celu **MAXILAN DRYLINE ACRYL** rozcieńczamy w max 25% z wodą i наносimy na podłoże - zużycie min. 300 g/m². Można również zastosować podkład **MAXILAN DRYLINE PRIMER-C**.

W przypadku wszystkich podłoży zalecane jest przeprowadzenie próby przyczepności.

APLIKACJA

MAXILAN DRYLINE ACRYL jest gotowy do użycia. Produkt należy nanosić równomiernie na całym podłożu za pomocą wałka, pędzla lub natrysku bezpowietrznego. Produkt наносimy w dwóch warstwach (minimum 1 kg/m² na warstwę). W przypadku niestabilnych podłoży zalecamy stosowanie wkładki wzmacniającej. Wkładkę zatapiamy całkowicie w pierwszej warstwie. Zakłady pomiędzy brytami wkładki wzmacniającej powinny wynosić min 5 cm. Drugą warstwę наносimy po całkowitym związaniu pierwszej.

Narzędzia czyścić zaraz po użyciu za pomocą wody.

DODATKOWE INFORMACJE

Wylewki, zaprawy, płyty itp. przed nałożeniem **MAXILAN DRYLINE ACRYL** muszą być całkowicie związane bez resztek wody technicznej (zarobowej). Nie наносić na podłoża w przypadku pojawiającego się punktu rosy.

Nie наносić na bardzo nagrzane słońcem podłoża, w przypadku upalnych dni ograniczyć aplikację do godzin porannych i popołudniowych.

*Przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu w szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od źródeł ciepła. Chronić przed wilgocią i nadmiernym nasłonecznieniem. Zalecana temp. do przechowywania: +5°C do +30°C.

**Czas wiązania powłoki może się różnić w zależności od warunków atmosferycznych. Powierzchniowo suche po ok. 1 godzinie. Całkowite wiązanie po około 5 godzinach.

*** Zużycie może się zwiększyć w zależności od stopnia chłonności i chropowatości podłoża.

PRODUCENT

MAXFLOOR Sp. z o.o.
ul. Szlachecka 191
32-080 Brzezie



tel. 12 378 40 00
biuro@maxfloor.pl
www.maxfloor.pl

